



MATRIX TITANIUM

Ensaio Tecnológicos

Resistência à compressão simples	100,84 Mpa	
Resistência à tração por flexão	25,38 Mpa	
Índices Físicos	Massa específica seca (kg/cm ³)	2,69
	Massa específica saturada (kg/cm ³)	2,70
	Porosidade (%)	0,53
	Absorção d' água	0,18
Desgaste Amsler	500 m (mm)	0,42
	1000 m (mm)	0,83
Impacto de Corpo Duro	Altura de Queda (m)	
	0,65	Fissura
	0,70	Lasca
	0,75	Ruptura



MINERAÇÃO COTO COM. IMP. E EXP. LTDA.

Rua Francisco Serafim, s/n, Lote D-8, Centro
Cabedelo, Paraíba, Brasil, 58100-312

☎/📠: +55 83 30447218

✉: mineracaocoto@mineracaocoto.com.br

Website: www.mineracaocoto.com.br