



Granpoula

Ensaio Tecnológicos

Resistência à compressão simples	110,54 Mpa	
Resistência à tração por flexão	20,08 Mpa	
Índices Físicos	Massa específica seca (kg/cm ³)	2,61
	Massa específica saturada (kg/cm ³)	2,62
	Porosidade (%)	1,13
	Absorção d' água	0,43
Desgaste Amsler	500 m (mm)	0,37
	1000 m (mm)	0,77
Impacto de Corpo Duro	Altura de Queda (m)	
	-	Fissura
	-	Lasca
	-	Ruptura



MINERAÇÃO COTO COM. IMP. E EXP. LTDA.

Rua Francisco Serafim, s/n, Lote D-8, Centro
Cabedelo, Paraíba, Brasil, 58100-312

☎/📠: +55 83 30447218

✉: mineracaocoto@mineracaocoto.com.br

Website: www.mineracaocoto.com.br