



BORDEAUX

Ensaio Tecnológicos

Resistência à compressão simples	66,80 Mpa	
Resistência à tração por flexão	7,11 Mpa	
Índices Físicos	Massa específica seca (kg/cm ³)	2,55
	Massa específica saturada (kg/cm ³)	2,58
	Porosidade (%)	2,95
	Absorção d' água	1,15
Desgaste Amsler	500 m (mm)	0,296
	1000 m (mm)	0,625
Impacto de Corpo Duro	Altura de Queda (m)	
	0,20	Fissura
	0,25	Lasca
	0,30	Ruptura



MINERAÇÃO COTO COM. IMP. E EXP. LTDA.

Rua Francisco Serafim, s/n, Lote D-8, Centro
Cabedelo, Paraíba, Brasil, 58100-312

☎/📠: +55 83 30447218

✉: mineracaocoto@mineracaocoto.com.br

Website: www.mineracaocoto.com.br