



## VERDE CASCADA

### Ensaio Tecnológicos

Resistência à compressão simples	193,18 Mpa	
Resistência à tração por flexão	15,01 Mpa	
Índices Físicos	Massa específica seca (kg/cm <sup>3</sup> )	2,61
	Massa específica saturada (kg/cm <sup>3</sup> )	2,62
	Porosidade (%)	0,63
	Absorção d' água	0,25
Desgaste Amsler	500 m (mm)	-
	1000 m (mm)	0,87
Impacto de Corpo Duro	Altura de Queda (m)	
	-	Fissura
	-	Lasca
	-	Ruptura



#### **MINERAÇÃO COTO COM. IMP. E EXP. LTDA.**

Rua Francisco Serafim, s/n, Lote D-8, Centro  
Cabedelo, Paraíba, Brasil, 58100-312

☎/📠: +55 83 30447218

✉: [mineracaocoto@mineracaocoto.com.br](mailto:mineracaocoto@mineracaocoto.com.br)

Website: [www.mineracaocoto.com.br](http://www.mineracaocoto.com.br)