



JATOBÁ BROWN

Ensaio Tecnológicos

Resistência à compressão simples	30,94 Mpa	
Resistência à tração por flexão	3,61 Mpa	
Índices Físicos	Massa específica seca (kg/cm ³)	2,65
	Massa específica saturada (kg/cm ³)	2,66
	Porosidade (%)	1,31
	Absorção d' água	0,49
Desgaste Amsler	500 m (mm)	0,25
	1000 m (mm)	0,52
Impacto de Corpo Duro	Altura de Queda (m)	
	0,50	Fissura
	0,55	Lasca
	0,60	Ruptura



MINERAÇÃO COTO COM. IMP. E EXP. LTDA.

Rua Francisco Serafim, s/n, Lote D-8, Centro
Cabedelo, Paraíba, Brasil, 58100-312

☎/📠: +55 83 30447218

✉: mineracaocoto@mineracaocoto.com.br

Website: www.mineracaocoto.com.br